



KEM



KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE es un esmalte formulado con resinas alquídicas y pigmentos seleccionados para obtener un acabado de alta calidad, excelente brillo y nivelación, larga duración y múltiples aplicaciones.

• Alta resistencia • Excelente nivelación • Interior-Exterior

USOS

En **exteriores e interiores**, para aplicar sobre superficies de mampostería, madera y metal (utilizando el fondo correspondiente), donde se requiera un acabado con excelente brillo, elasticidad, resistencia y rendimiento. Es ideal para muebles, diversos elementos existentes en el hogar, para instrumentos y equipos industriales, rurales y marinos, estructuras de acero, carpinterías, etc.

CARACTERÍSTICAS

• **Colores:** Se ofrece una variada gama de colores listos para usar, obteniéndose colores adicionales con la entremezcla de éstos o con el agregado de un máximo de 30 cm³ de **SW ENTONADOR UNIVERSAL** por litro. Además descubra miles de colores a través del **Sistema de Colores de Sherwin Williams**.

• **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo como máximo, con un 10% de aguarrás mineral. A soplete o inmersión, diluyendo con un máximo de 25% de solvente industrial. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.

• **Poder cubritivo:** Muy bueno.

• **Rendimiento:** De 11 a 14 m² por litro y por mano según la absorción de la superficie y el color.*

• **Secado:** 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 12 horas.

• **Acabado:** Brillante

• **Presentación:** 0.250, 0.500, 1, 4 y 20 litros, según el color.

(* Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el Sistema de Colores de Sherwin Williams, aplicar a mano previa de **KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE** tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador correspondiente. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

SUPERFICIES NUEVAS

Mampostería, hormigón, revoque:

- Dejar transcurrir 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas, o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** o **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO**, diluidos de acuerdo con sus respectivas instrucciones. Dejar secar.

Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** siguiendo las instrucciones de ese producto.

Madera: Lijar bien, eliminar el polvillo y dar una mano de **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO**. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de hongos e insectos, se recomienda la aplicación

previa de una mano de **Preservador para Maderas**.

En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral y aplicar una mano de **KEM LUSTRAL ALUMINIO**.

Hierro: Está diseñado para aplicarse directamente sobre superficies de hierro exteriores e interiores, ya que por sus propiedades anticorrosivas cumple con la doble función de antióxido y esmalte. No obstante, para una mayor protección se recomienda desengrasar a fondo y aplicar **SW FONDO CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO**. Lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir más de 5 días de aplicado, para terminar el trabajo con **KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE**.

Galvanizado: Desengrasar. Dar una mano de **SW GALVITE** siguiendo las instrucciones de ese producto.

Aluminio: Desengrasar y lijar suavemente y eliminar el polvillo. Luego, aplicar una mano de Wash Primer.

En todos los casos, terminar el trabajo con KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE. SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Enjuagar nuevamente. Embeber la superficie con una solución de 120 cm³ de **SW PASTA ANTIHONGO** en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Si la película existente se encuentra en buenas condiciones o si se presenta con acabado brillante o semibrillante, debe ser lijada con el fin de crear porosidad. A continuación, eliminar el polvillo.

- Si las superficies presentan películas cuarteadas, flojas o descascaradas, deben ser eliminadas con espátula, cepillo de acero o lija, procurando dejar una base firme para el repintado.

Emparejar las imperfecciones de las superficies de madera y de metal con **Masilla al Aguarrás**; y de las superficies de mampostería, con **SW ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR MULTIPROPOSITO** o **SW ENDUIDO EXTERIOR** según corresponda sobre las áreas afectadas en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar el fondo correspondiente diluido utilizado previamente sobre las áreas tratadas, para evitar diferencias de absorción. Dejar secar.

- Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con removedor. Luego, se debe limpiar muy bien la superficie utilizando aguarrás mineral, asegurándose de eliminar todo vestigio del mismo. Continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

En todos los casos terminar el trabajo con KEM LUSTRAL DOBLE ACCIÓN BRILLANTE.

RECOMENDACIONES GENERALES

Almacenar en un lugar fresco y seco / Revolver muy bien la pintura antes de usar / Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos / Evitar aplicar con temperaturas ambientes menores a 10°C y mayores a 35°C / Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias / Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente / Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

