



# PROMAR Profesionales



## LÁTEX MATE EXTERIOR INTERIOR

Rev: 0721

### DESCRIPCIÓN

**PROMAR PROFESIONALES EXTERIOR INTERIOR** es una pintura al látex formulada para decorar y proteger tanto superficies exteriores como ambientes interiores. Se aplica con mínimo salpicado, posee buen poder cubritivo y nivelación. Presenta buena resistencia a los hongos.

### USOS

En **exteriores**, para aplicar sobre superficies de ladrillo, revoques, fibrocemento, hormigón etc.

En interiores para aplicar sobre mampostería, cemento, yeso, papel, etc.

En ambos casos debe utilizarse el fondo correspondiente.

### CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco. Se obtienen colores adicionales con el agregado de **SW Entonador Universal**, usando un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de **PROMAR PROFESIONALES EXTERIOR INTERIOR**.

• **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10 % de agua, si fuera necesario. Con soplete airless, sin dilución, 2000 PSI, 17"-21". Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.

• **Rendimiento:** De 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie.

• **Secado:** 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar luego de transcurridas 4 horas.

• **Acabado:** Mate.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### Superficies Nuevas

##### Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

- Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador Acrílico o SW Fijador Sellador al Agua**, diluidos de acuerdo a sus respectivas instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- De ser necesario, emparejar imperfecciones con **SW Enduido Plástico Interior Multipropósito o SW Enduido Plástico Exterior**, según se trate de una superficie interior o exterior. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico**, diluido según sus instrucciones sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

• **Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie sólo si es necesario, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador Acrílico o SW Fijador Sellador al Agua**, diluidos según sus respectivas indicaciones.

En todos los casos, terminar el trabajo con **PROMAR PROFESIONALES EXTERIOR INTERIOR**.

#### Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con una solución de lavandina en partes iguales con agua. Enjuagar nuevamente. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **SW Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. NO enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con un cepillo de cerdas duras, espátula o lija, etc. Aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido según sus indicaciones, sobre estas zonas y emparejar con **SW Enduido Plástico Interior Multipropósito o SW Enduido Plástico Exterior** según corresponda. Dejar secar, lijar para emparejar y eliminar el polvillo. Aplicar nuevamente **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido sobre las áreas enduidas para evitar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas o entizadas, aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás o SW Acondicionador Acrílico** diluido según sus propias especificaciones. Una vez aplicado, la superficie debe quedar mate.

- En películas totalmente deterioradas, eliminarlas con un cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos, terminar el trabajo con **PROMAR PROFESIONALES EXTERIOR INTERIOR**.

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
2. Revolver muy bien el producto antes de usar.
3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
5. Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
6. Mantener fuera del alcance de los niños.

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manuseo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manuseo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

