



Quantum

FIJADOR AL AGUA CONCENTRADO



Rev: 0723

DESCRIPCIÓN

Fijador al Agua Concentrado ideal para sellar la superficie, unificando su absorción. Optimiza la adherencia de la pintura de terminación con el sustrato y el consumo de la misma. Gracias a su fórmula concentrada, rinde 4 veces su volumen una vez diluido.

• **Sella la superficie** • **Unifica la absorción** • **Optimiza el rendimiento de la pintura** • **Rinde 4 veces su volumen**

USOS

En interiores y exteriores, sobre paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Blanco lechoso. Una vez aplicado y seco es transparente.
- **Aplicación:** Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclándolo con 3 litros de agua por cada litro de producto. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Rendimiento:** Hasta 30 m² por litro de producto. Varía de acuerdo con la porosidad de la superficie.
- **Secado:** 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 4 horas.
- **Acabado:** Una vez aplicado, la superficie debe quedar mate. Si se percibe alguna área con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc.

• Superficies Nuevas Mampostería, hormigón, revoque:

- En superficies nuevas, antes de fijar, dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.
- En todos los casos, antes de fijar, lijar bien toda la superficie y eliminar el polvillo.

Yeso: dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie sólo si es necesario y eliminar el polvillo.

En todos los casos, aplicar **QUANTUM FIJADOR AL AGUA CONCENTRADO** diluyendo con 3 litros de agua por cada litro de fijador. Dejar secar. Si al momento de la aplicación, el producto es absorbido casi instantáneamente, se sugiere incrementar la concentración del mismo. En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con **SW PASTA ANTIHONGO**. No enjuagar. Dejar secar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija y eliminar el polvillo.

- En caso de ser necesario corregir imperfecciones en interiores, utilizar **QUANTUM ENDUIDO INTERIOR** o **SW ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR MULTIPROPÓSITO** siguiendo las indicaciones de sus envases. Es siempre conveniente aplicar una mano de **QUANTUM FIJADOR AL AGUA CONCENTRADO** diluido según corresponda sobre las áreas a reparar, antes y después de aplicar el enduido para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. Dejar secar.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, espátula o lija y tratar como una superficie nueva.

- En todos los casos, aplicar **QUANTUM FIJADOR AL AGUA CONCENTRADO** diluido según corresponda. Dejar secar. Verificar que la superficie quede mate. Si se percibe alguna área con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación correspondiente.

IMPORTANTE: Se sugiere hacer siempre una prueba de absorción en un sector de la superficie a tratar. Si al aplicar el producto, el mismo es absorbido casi instantáneamente, incrementar su concentración. Si una vez seco se percibe brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Mantener fuera del alcance de los niños • **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 0800 333 0160 / 0054 114654 6648 / 0054 11 4658 7777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 0800 222 2933 / 0054 114613 1100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

